

FORMULA Q8 МОЮЩАЯСЯ Белоснежная

краска акриловая | матовая
интерьерная

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОДУКТЕ

Версия 17 от 06.02.2026 страница 1 из 2



- БЕЗ запаха и растворителей
- выдерживает влажную уборку
- колеруется в пастельные тона

Назначение и свойства:

Отделка отделки стен, потолков и элементов строительных конструкций в помещениях, подверженных воздействию влаги или требующих мытья: ванные комнаты, кухни, подвалы, подъезды, гаражи и т.д. Наносить на оштукатуренные, кирпичные, бетонные, деревянные, гипсокартонные, бумажные, ДВП, ДСП и другие основания, кроме металлических. Для работ внутри помещения. После высыхания образует матовую поверхность. Без резкого запаха. Наносится без потёков и разбрызгивания. Выпускается белого цвета. Тонируется в пастельные тона колерами для водно-дисперсионных материалов. Экологически чистая.

Код: 05-152

Тип покрытия	Матовое	Расход	160-180 г/м ²
Поверхность	Различные минеральные основания. Древесина и её производные	Температура нанесения	от +15 до +30 °С
Назначение	Для внутренних работ	Стойкость поверхности	Высушенное покрытие протирать влажной мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид
Растворитель	Вода	Класс стирания	3
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Время высыхания	1 час		

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпавшиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Известковые покрытия смыть. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Обработать водно-дисперсионной грунтовкой, для меловых и интенсивно впитывающих поверхностей грунтование обязательно. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов.

Рекомендации:

Высушенное покрытие протирать влажной мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид. Не подходит для окраски поверхностей, подверженных постоянному воздействию влаги.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Разбавление зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +15 до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%.

Расход:

На однослойное покрытие – 160-180 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°C и влажности воздуха (65±5)% – 1 час; между слоями – 2 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели сушки.

Состав:

Водная дисперсия акрилового сополимера, смесь наполнителей, целевые и антисептические добавки, вода.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре, в прохладном вентилируемом месте, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:



Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Подробная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

Критерии безопасности:

Краска не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 2316-023-88753220-2014

Фасовки:

1,4 кг.; 2,7 кг.; 4,5 кг.; 13 кг.; 25 кг.

Цвет:

белая матовая



Престиж
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ
ЗАВОД

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,
Каменский р-н, х. Старая Станица, ул. Будённого, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
E-mail: info@prestige-holding.ru
www.prestige-holding.ru

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА
ISO 9001



web-страница
продукта