



- БЕЗ запаха и растворителей
- для сухих помещений
- колеруется в пастельные тона

Назначение и свойства:

Отделка потолков в сухих помещениях. Для работ внутри помещения. Наносить на минеральные, древесные и бумажные основания (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные, деревянные, ДВП, ДСП и др., кроме металлических). После высыхания образует ровную матовую «дышащую» поверхность. Легко наносится, быстро сохнет, не желтеет. Без резкого запаха. Экологически чистая. Выпускается белого цвета. Тонируется в пастельные тона колерами для водно-дисперсионных материалов.

Код: 05-155

Тип покрытия	Матовое	Расход	160-180 г/м ²
Поверхность	Дерево, бетон, кирпич, гипсокартон, штукатурка, бумага, ДВП, ДСП	Температура нанесения	от +15 до +35°C
Назначение	Для внутренних работ	Стойкость поверхности	Высушенное покрытие аккуратно протирать сухой мягкой ветошью. Частая чистка изменит внешний вид поверхности
Растворитель	Вода	Класс стирания	5
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40°C)
Время высыхания	1 час		

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Известковые покрытия смыть. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Обработать водно-дисперсионной грунтовкой. Для меловых и интенсивно впитывающих поверхностей грунтование обязательно. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов.

Рекомендации:

Высушенное покрытие аккуратно протирать сухой мягкой ветошью. Частая чистка изменит внешний вид поверхности. Не подходит для окрашивания поверхностей подверженных воздействию влаги.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Разбавление зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или краскопультом при температуре от +15 до +35°C и влажности воздуха до 80%.

Расход:

На однослойное покрытие велюровым валиком 160-180 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 1 час, между слоями – 2 часа. При других условиях время высыхания меняется. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности достигается через 2 недели сушки.

Состав:

Водная дисперсия акрилового сополимера, смесь наполнителей, целевые и антисептические добавки, вода.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре, в прохладном вентилируемом месте, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:

Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Подробная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

Критерии безопасности:

Краска не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 2316-023-88753220-2014

Фасовки:

1,4 кг.; 2,7 кг.; 4,5 кг.; 6,5 кг.; 13 кг.; 25 кг.

Цвет:

белая матовая

